Fiche Technique 11/2016

LAMES FLOTTANTES Poséidon

Tradition, modernité et qualité du liège

Le Liège : le bien-être d'un habitat nature.

Le plaisir de se retrouver dans une ambiance nature et intime, avec un matériau souple et "chaud" au toucher même en hiver. C'est un confort unique, car le liège capte et conserve la chaleur ambiante. De même il atténue les bruits de pas et diminue la résonance. Enfin c'est un revêtement sain apprécié par les personnes souffrant d'allergies respiratoires. Résistant à l'humidité, il est aussi idéal pour les pièces humides.

Description



Lames flottantes de liège à clipper UNICLIC

Longueur 910 mm Largeur 300 mm – tolérance ≤ 0,1 %
Epaisseur 10,5 mm tolérance ≤ 0,2 mm
Décor liège 3 mm + HDF hydrofuge 6 mm + sous-couche liège 1,5 mm
Densité globale +/- 760 kg/m3

Finition : Vernis mat WearTop® (ou sans modèle Galets)
Paquets de 1,64 m2 (6 lames)

Classement - usage : 31 – Commercial Modéré

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ Substances principales : A+ Émission totale : A+

Utilisation en plancher chauffant température < 28°C et humidité idéale de 40 à 60 %

Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Caractéristiques techniques

Composition :
1/ Finition : décor liège densité > 450 kg/m3
2/ HDF hydrofuge : Densité +/- 880 Kg/m3 - classement formaldéhyde E1 - couleur verte
3/ Sous-couche liège densité +/- 200 Kg/m3

Colles :
- Colle à base d'huiles végétales sans solvants
- Colle polyuréthane agréée contact alimentaire conforme FDA-EVA
- Colle du liège sur HDF base aqueuse haute résistance à l'eau et conforme D3 de la norme EN204

Conductivité thermique 0,092 W/m.K
Résistance thermique 0,114 m².K/W
Encoche résiduelle après charge statique NP EN433 < 0,25 mm
Classement feu EN 14041 ET 13501-1 : D_{fl} – S1
Réduction des bruits d'impacts ISO 140-8 : 18 dB

Fréquences	Coef Absorption Acoustique
Graves (100-315 Hz)	0,05
Médiums (400-1215 Hz)	0,08
Aigus (1600-4000 Hz)	0,22

Entretien

La qualité et la longévité des lames flottantes liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Ne pas laver à grandes eaux mais avec une serpillière humide. Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

Conseils de pose : à la commande uniquement

Ces informations sont données de bonne foi en l'état actuel de nos connaissances. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières.

ALM Sarl - ALIECOR
475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud
40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France
33.(0)5.58.47.6767 33.(0)5.58.47.6868 info@aliecor.com
www.liegisol.com