




LIEGE RESILIENT (rouleaux, plaques, bandes) ALM-SOCO



Ce produit en liège est issu d'un processus spécifique de recyclage de liège provenant de bouchons usagés.

La récolte est assurée dans le cadre de l'opération RECYCLIEGE <http://www.recycliegefrance.org>.

Matériau imputrescible, ses qualités naturelles, son élasticité et sa composition cellulaire, lui permettent d'absorber les vibrations et les ondes.

Présentation

Liège aggloméré dit « blanc » pour : sous-couche phonique bruits d'impacts, bandes résilientes ou platrières, affichage, ...

Rouleaux

Largeur 1 mètre (1000 mm)

Epaisseurs	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Longueurs	50 m	32 m	25 m	20 m	16m

Plaques

Longueur 1 mètre - Largeur 0,50 mètre (1000x500 mm)
Epaisseurs de 2 à 10 mm

Bandes

Longueur 1 mètre (1000 mm) - Largeur de 30 à 120 mm
Epaisseurs de 5 ou 10 mm

Composition

- Particules de Liège naturel de granulométrie 2 à 5 mm issues de recyclage de bouchons
- Classement par sélection densimétrique
- Liant résine de polyuréthane avec agrément contact alimentaire FDA

Caractéristiques

- Masse volumique 240 kg/ m³ +/- 20
- Conductivité thermique : +/- 0,102 W/mK
- Dureté Shore A : 50 +/- 5
- Compression : 29% sous une charge de 7 kg/cm²
- Reprise à la compression : 93,7% à 60 secondes
- Déformation initiale ISO 3810/1987 : +/- 5%
- Déformation résiduelle ISO 3810/1987 : +/- 0,5%
- Résistance à la traction ISO 3810/1987 : +/- 0,52 MPa
Après immersion 15 jours et séchage 7 jours à 23°C : +/- 0,54 MPa
- Test en immersion eau bouillante : ne se désagglomère pas
- Test immersion TA : 300% masse initiale
- Dosage pentachlorophénol par GC/MS : inférieur aux limites de l'appareil de 0,12 µg/g
- Dosage du formaldéhyde par HPLC : inférieur aux limites de l'appareil de 1,6 µg/
- Comportement à l'exposition au feu : Classement M4, retarde la flamme, ne propage pas et ne donne pas de fumées toxiques à la combustion

**Les renseignements ci-dessus servent à vous conseiller et n'impliquent en aucun cas notre engagement.
(tests réalisés par le Laboratoire Rescoll - 33 Pessac)**

ALIECOR - ALM Sarl

152, Rue de Maïtena - ZI - 40260 CASTETS DES LANDES - France

Tél.: +33.(0)5.58.47.6767 - Fax: +33.(0)5.58.47.6868

Site : www.aliecor.com - E-mail : info@aliecor.com