

Le Liège : le bien-être d'un habitat nature.

Le plaisir de se retrouver dans une ambiance nature et intime, avec un matériau souple et "chaud" au toucher même en hiver. C'est un confort unique, car le liège capte et conserve la chaleur ambiante. De même il diminue la résonance. Enfin c'est un revêtement sain apprécié par les personnes souffrant d'allergies respiratoires. Résistant à l'humidité, il est aussi idéal pour les pièces humides.

Description

Dalles de liège à coller
Longueur 600 mm Largeur 300 mm – tolérance +/- 0,4 % (EN 427)
Épaisseur 3 mm tolérance +/- 0,2 mm (ISO 7322)
Masse volumique 270 à 370 kg/ m³ suivant modèles
(Jupiter +/- 540 kg/m³)
Finition : Cire de paraffine ou de carnauba
Paquets de 1,98 m² (11 dalles)



Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Caractéristiques techniques

Colle polyuréthane agréée contact alimentaire (conforme FDA-EVA et Directive 90/128/CEE)

Compression – récupération : sous charge de 7 kg/cm² – initiale 10% - résiduelle 1,5% après 1 h
Résistance traction > 2 kg/cm²

Comportement à l'humidité : sur les essais en exposition constante à l'humidité ou en alternance humidité/chaleur : pas de constat de gonflement ou de décollement.

Tests d'immersion : Eau bouillante pendant 3h = ne se désagglomère pas

Classement au feu M3, retarde la flamme, ne propage pas et ne donne pas de fumées toxiques à la combustion

Absorption acoustique

Fréquences c/s	125	250	500	1000	2000	4000	NCR
Absorption	15	30	50	70	60	50	52,5

NCR = 1/4 (absorption a 250,500,1000, 2000 c/s) – suivant norme ASTM – C423

Réduction des bruits par impacts – réduction du niveau sonore en dB

Cloison	Graves	Médiums	Aigus
Avec liège	77	81	79
Sans liège	73	70	40

Selon norme P-669/1968 et ISO R140

Entretien

La qualité et la longévité des dalles de liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Laver avec une éponge ou un chiffon humide avec du savon de Marseille. Si usure, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

Conseils de pose : à la commande uniquement

Ces informations sont données de **bonne foi en l'état actuel de nos connaissances**. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de l'adéquation de nos produits avec **l'usage et les spécifications particulières**.

ALM Sarl - ALIECOR

475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud
40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France



33.(0)5.58.47.6767



33.(0)5.58.47.6868



info@aliecorm.com

www.liegisol.com